



- a. warstwa wyrównawcza **GRUNDPUTZ** (art.0401)
- b. gruntownie **KIESOL** (1810) 1:1 z wodą +**SULFATEXSCHLÄMME** (art.0430)
- c. izolacja przeciwwilgociowa **DICKBESCHICHTUNG** (art.0870) 2x
- d. ochrona na czas zasypywania wykopównp. 2x folia PE mni. 0,2mm
- e. iniekcja przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie preparatem **KIESOL** (art.1810)
- f. faseta z zaprawy **SPERRMÖRTEL** (art. 0311) lub **DICHTSPACHTEL** (art.0426)
- g. tynk renowacyjny **SANIERPUTZ** (0402)
- h. jastrych cementowy

Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

USZCZELNIENIE OD ZEWNĄTRZ ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ W ISTNIEJĄCYCH BUDYNKACH Z INIEKCJĄ PRZECIW WILGOCI PODCIĄGANEJ KAPILARNIE I RENOWACJĄ OD WEWNĄTRZ.

