



- a. iniekcja przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie **KIESOL** (art.1810)
- b. gruntowanie 1x **KIESOL+SULFATEXSCHLÄMME** (art.0430)
- c. warstwa wyrównawcza **GRUNDPUTZ** (art.0401)
- d. powłoka hydroizolacyjna **SULFATEXSCHLÄMME** (art.0430)  
2 warstwy 3,2kg/m<sup>2</sup>, przy obciążeniu wilgocią gruntową  
3 warstwy 5,0kg/m<sup>2</sup>, przy obciążeniu wilgocią napierającą
- e. tynk renowacyjny **SANIERPUTZ** (art. 0402)
- f. faseta z zaprawy **SPERRMÖRTEL** (art. 0311) lub **DICHTSPACHTEL** (art.0426)
- g. jastrych cementowy

Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

USZCZELNIENIE OD WEWNĄTRZ ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ W ISTNIEJĄCYCH BUDYNKACH Z INIEKCJĄ PRZECIW WILGOCI PODCIĄGANEJ KAPILARNIE.

