

Instrukcja Techniczna

Numer artykułu 1938, 3854-56,
3866

Aqua WB-002- Wachsbeize

Bejca woskowa na bazie wodnej, do natrysku i malowania pędzlem

Obszary stosowania

Do kolorystycznej aranżacji powierzchni, w szczególności na drewnie iglastym, stosowanym w wnętrzach, z jednoczesnym zabezpieczeniem powierzchni. Do boazerii, deskowań na ścianach i sufitach oraz do mebli poddawanych niewielkim obciążeniom.

Dane techniczne produktu

Gęstość:	0,98 g/cm ³ w temp. 20°C
Lepkość::	4 mm kubek Forda wg DIN 53211: 11 do 15 s w temp. 20°C
Opakowanie:	pojemnik plastikowy 1l, 5l i 20l
Kolor:	kolory niestandardowe 1938 kolory niestandardowe 3854 czerwono-brunatny 3855 żółto-brązowy 3856 biały 3866 bezbarwny

Właściwości produktu

Nałożenie jednej warstwy powoduje powstanie powłoki przypominającej aksamit, a jednocześnie tworzy lazurę typu pozytywnego.

Sposób stosowania

Podłoże musi być czyste, odtłuszczone. W zależności od rodzaju podłoża końcowy szlif na surowym drewnie należy wykonać papierem ściernym o ziarnistości 150 – 180. Następnie powierzchnię drewna należy starannie oczyścić z pyłu. Bezpośrednio po wykonaniu szlif i oczyszczeniu podłoża należy rozpocząć nakładanie powłoki. Aqua WB-002-Wachsbeize jest oferowany w stanie gotowym do użycia i może być nakładany za pomocą pędzla lub pistoletu kulkowego. Bejcę woskową należy nakładać z niewielkim nadmiarem, przestrzegając jej równomiernego

rozprowadzania. Po wyschnięciu bejcę woskową poleruje się za pomocą szczotki. Powierzchnia jest wystarczająco wypolerowana, gdy nabiera jedwabście matowego wyglądu. Dla zapewnienia niebudzącego zastrzeżeń wyglądu bejcowanej powierzchni temperatura w pomieszczeniu podczas stosowania bejcy powinna wynosić między 15 i 25°C. Wilgotność względna powietrza powinna wynosić 50 – 65%, a bejcowanego drewna 8 – 12%.

Wskazówki

Aqua WB-002-Wachsbeize przed użyciem należy silnie wstrząsnąć. Bejce są materiałami bardzo rzadkimi i dlatego mają tendencję do osadzania się.

Pokrytej bejcą i wypolerowanej powierzchni nie wolno lakierować! Wosk daje powierzchni wystarczająco

jącą ochronę, nałożony na niego lakier nie miałby przyczepności i odpadałby.

Różne kolory Aqua WB-002-Wachsbeize można ze sobą mieszać.

Bejcy raz pobranej z opakowania nie należy do niego zwracać, aby uniknąć zanieczyszczeń i zmian odcienia koloru.

Podczas stosowania bejcy należy przez cały czas poruszać opakowaniem, aby nie pozwolić na powstawanie osadu.

Bezwzględnie wykonać bejcowanie próbne, ponieważ nawet na tym samym gatunku drewna mogą wystąpić istotne różnice zabarwienia. Przed nałożeniem bejcy należy usunąć miejsca zawierające żywicę – do tego celu zalecamy zastosowanie rozcieńczalnika V-890-Verdünnung. [nr art. 1955].

Przed nałożeniem bejcy należy starannie usunąć pyły, aby możliwe było dobre pokrycie porów.

Przebijanie się kleju stolarskiego, pozostałości kleju do forniru itp. należy również usunąć przed rozpoczęciem bejcowania, ponieważ materiały te w inny sposób przyjmują bejcę.

Narzędzia, czyszczenie

Nakładanie pędzlem:

Proszę stosować wyłącznie specjalne pędzle do bejc, nie posiadające metalowej opaski.

Nanoszenie natryskowe:

Spryskiwać ob. fcie za pomocą automatu natryskowego lub pistoletu kubałkowego.

Pistolet kubałkowy z dyszą 1,5 mm i przy ciśnieniu natrysku 1,5 do 2,5 bara. Możliwe jest także zastosowanie metody airmix.

Narzędzia natychmiast po użyciu wyczyścić wodą z dodatkiem de-

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta.

Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty.

W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

tergentu. Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

Zużycie

Okolo 80 ml/m² warstwy mokrej.

Schnięcie

W zależności od ilości nakładanego materiału 1 – 2 godziny.

Wartości sprawdzone w praktyce w temp. pomieszczenia 23°C i przy wilgotności względnej powietrza 50%. Niskie temperatury i wysoka wilgotność powietrza wydłużają schnięcie.

Rozcieńczanie

Aqua WB-002-Wachsbeize oferowany jest w stanie gotowym do użycia.

Składowanie

W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w miejscu suchym i chłodnym – co najmniej 6 miesięcy.

Identyfikacja zagrożeń i warunki bezpiecznego stosowania

Podczas stosowania produktu i jego składowania należy zachować normalne zasady bezpieczeństwa.

Karta charakterystyki dostępna jest dla profesjonalnych użytkowników na zamówienie.

Usuwanie

Resztki produktu należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opróżnione opakowania przekazywać do systemu recyklingu.

Ochrona środowiska

Nie zrzucać do wód powierzchniowych, ścieków i gruntu.

WGK 1.

Oznaczenia

GefStoffV: -/-
GGVSE/ADR -/-

