



Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 6745/6746

Selectmix 05/08

(Acolan SelectMix 05/08)

Mieszanka wypełniaczy o specjalnej krzywej przesiewu, do warstw wyrównujących i obsypywanych

Obszary stosowania

Jako specjalny wypełniacz w systemach opartych na żywicach epoksydowych.

Obszary stosowania:

- w wysokim stopniu wypełniające powłoki rozlewne
- warstwy wyrównawcze
- fasety
- wyrównanie poziomów
- progi

Dane techniczne produktu

Wygląd:	białawy, kremowy
Postać:	ciało stałe
Gęstość:	2,65 g/cm ³ (gęstość ziaren)

Właściwości produktu

Dzięki objętościowej optymalizacji składu Selectmix materiał ten doskonale poprawia właściwości układów opartych na żywicach epoksydowych podczas ich stosowania.

Przygotowanie

Dodać całą ilość utwardzacza (składnik B) do żywicy (składnik A). Następnie masę wymieszać, przenieść do innego pojemnika i jeszcze raz dokładnie wymieszać.

W przypadku systemów wypełnianych, do mieszanki żywicy z utwardzaczem dodaje się, powoli i dokładnie mieszając, odpowiednią dla danego zastosowania ilość Selectmix 05/08.

Gotową mieszankę bezpośrednio po przygotowaniu nakłada się na przygotowaną powierzchnię i rozprowadza za pomocą odpowiednich narzędzi.

Przykłady zastosowań:

Warstwa wyrównująca / szpachlówka drapana:

Wypełnioną w proporcji do 1 : 1 części wagowych mieszankę żywicy i Selectmix rozprowadza się za pomocą pacy stalowej lub szpachli i ewentualnie wałkuje używając wałka kolczastego.

Zużycie na mm grubości:
ok. 0,85 kg/m² żywicy epoksydowej i 0,85 kg/m² Remmers Selectmix 05.

Jako wypełniacz w szpachlówkach gruntujących i wyrównujących:

Mieszankę Epoxy Fill / Selectmix nakłada się za pomocą odpowiedniej pacy ząbkowanej, pacy gładkiej lub odpowiedniej rakli. Następnie świeżą jeszcze warstwę należy równomiernie przewałkować wałkiem kolczastym wykonując dwukrotne wałkowanie w krzyżujących się kierunkach. Bezpośrednio po wałkowaniu można warstwę równomiernie obsypać odpowiednim materiałem, do uzyskania stanu nasycenia.

Zużycie 1 – 2 mm:

Co najmniej 2,0 kg/m² żywicy epoksydowej i 1 kg Selectmix 05.

Zużycie > 2 mm:

Co najmniej 2,0 kg/m² żywicy epoksydowej i 1,6 kg Selectmix 08.

Fasety/rampy:

Materiał wypełniony w proporcji 1:8 części wagowych rozprowadza się za pomocą pacy stalowej, zagęszcza i wygładza.

Zużycie na mm

Ok. 0,25 kg/m² żywicy epoksydowej, 2,0 kg/m² Selectmix 08.

Wskazówki

Maksymalny stopień wypełnienia i czas schnięcia są zależne od zastosowanej żywicy epoksydowej, od grubości warstwy i warunków panujących na placu budowy.

Dalsze wskazówki na temat sposobu stosowania, układu warstw systemowych i pielęgnacji omawianych produktów zawarte są w aktualnych Instrukcjach Technicznych i w zaleceniach dotyczących systemów Remmers.

Rodzaj opakowania, składowanie

Rodzaj opakowania:

Selectmix 05	torebka 5 kg
Selectmix 08	torebka 8 kg

Składowanie:

W oryginalnych zamkniętych opakowaniach, nie wymieszane, w miejscu chłodnym ale zabezpieczonym przed mrozem co najmniej 33 miesięcy.

Bezpieczeństwo, ochrona środowiska, usuwanie

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta.

Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie tracą swoją ważność.

6745-6746 IT 12.09

